

2-K-Kunstrasenklebstoff 149

2-K Клей для искусственных газонов 149

- Свойства:**
- хорошая конечная прочность
 - устойчив к погодным условиям
 - эластичная клеевая пленка
 - не содержит растворителей
 - зеленого цвета
 - сертифицирован по ISA Sport согласно EN 14836

- Для приклеивания:**
- искусственных газонов в области шва и маркировки на ленту для швов из полиэстера 849 KR внутри и снаружи помещений

Технические характеристики:			Компонент В
Основы:	полиуретан		изоцианат
Цвет:	зелёный		коричневый
Консистенция:	пастообразная		
Плотность смеси:	прибл. 1,65 г/см ³		
Очиститель:	растворитель Helmitin 694		
Соотношение для смешивания:	100 весовых частей	10 весовых частей	
Жизнеспособность готовой смеси:	ок. 60-70 минут*		
Время для укладки покрытия:	ок. 90 минут*		
Способ нанесения:	зубчатый шпатель, напр. ТКВ/В2 – В3, в зависимости от подложки покрытия		
Расход:	800 - 1000 г/м ² , в зависимости от покрытия		
Время затвердевания:	ок. 12 часов*		
Оптимальное время применения:	ок. 12 месяцев в заводской упаковке, вскрытую емкость плотно закрыть и немедленно использовать		
Условия хранения:	в плотно закрытой упаковке при нормальной температуре		
Чувствительность к холоду:	нет		
Маркировка по постановлению об опасных веществах:	нет		Xn
GISCODE:	RU1		
Паспорт безопасности:	по запросу		

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями и рассматриваются как ориентировочные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

Основание: В качестве основания годятся различные полы, способные нести нагрузку и впитывающие, подходящие для спортивных занятий. Основание должно быть в безупречном состоянии и соответствовать требованиям по прочности и твердости.

Применение: Клей и отвердитель тщательно смешать при помощи ручной мешалки до образования однородного цвета смеси, особенно тщательно следует размешивать по краям и на дне емкости. Во избежание неправильного смешивания следует перелить клей во вторую пустую емкость и еще раз хорошо перемешать. Следует замешивать только то количество клея, которое может быть израсходовано за время жизнеспособности готовой смеси. Это время зависит от температуры окружающей среды, т.е. при высоких температурах оно сокращается, а при низких - увеличивается.

Покрытие разложить, подрезать в области шва, и одну половину скрутить или откинуть. Клей наносится на ленту для швов из полиэстера (849 KR) в количестве,

eurocol – the strong connection

которое зависит от вида подложки покрытия. Так как клей может просочиться через данную ленту, необходимо подложить под нее полиэтиленовую пленку.

Укладка покрытия может быть произведена сразу же после нанесения клея в течение времени для приклеивания покрытия. Указанное нормативное время для укладки (ок. 90 минут) зависит от температуры окружающей среды, влажности воздуха, температуры основания.

Приведенные показатели действительны для нормального климата - t 23°C, относит. влажность воздуха 65%, и свежей клеевой смеси.

Если покрытие уложено слишком поздно, то его подложка не будет увлажнена клеем в нужном объеме, в результате чего покрытие приклеится недостаточно.

Приклеенное покрытие тщательно притирается или привальцовывается. Таким же образом приклеивается покрытие в области маркировки игрового поля.

Условия окружающей среды:	<p>Оптимальные условия для укладки покрытия: температура окружающей среды, клея, основания и покрытия находится в пределах от 15°C до 25°C и относительная влажность воздуха не превышает 80%. При более низких температурах ухудшается растекаемость клея и существенно увеличивается время его затвердевания. При более высокой температуре клей становится жидким и увеличивается его расход, а также ускоряется реакция клея и отвердителя, в связи с чем сокращается время использования готовой смеси.</p> <p>Запрещается клеить во время дождя и при тумане. При тумане и наличии росы рекомендуется использовать Клей для искусственных газонов KR/S.</p>
Примечание:	<p>Загрязненные клеем покрытия, инструменты и приборы очищаются до затвердевания растворителем Helmitin 694. Затвердевшие остатки клея удаляются только механическим путем.</p> <p>Отвердитель 500 LF чувствителен к влаге и должен храниться в плотно закрытой упаковке в сухом помещении.</p> <p>Кроме этого, при работе с 2-К Клеем для искусственных газонов 149 рекомендуется использовать защитные перчатки, так как реакционные компоненты проникают глубоко в поры кожи и их сложно удалить.</p> <p>Продукт содержит опасные вещества, соблюдайте указания паспорта безопасности продукта! Не смешивать с другими продуктами, за исключением предназначенных для смешивания. Вскрытые упаковки плотно закрыть и использовать в кратчайшие сроки.</p> <p>При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых должен знать потребитель.</p> <p>Учитывайте технические описания других вспомогательных материалов.</p>

Упаковка:	2-К Клей для искусственных газонов 149	10 кг нетто
	Отвердитель 500 LF	1 кг – 6 шт. /коробка

Для особого внимания: Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Из-за применения различных материалов, методов применения и местных особенностей, на которые у нас нет возможности воздействовать, мы не можем дать гарантию, также в патентно-правовом отношении. Поэтому мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В прочем мы ссылаемся на наши общие торговые условия.

С получением этой технической информации все ранее изданные инструкции по применению и описания продукта становятся недействительными.

46029_01_149

Издание от 3 марта 2004 года заменяет издание от 9 декабря 2003 года